

Icopal Bitumen Siloanstrich

Bitumenisoleranstrich; Phenolfreier ungefüllter Deckanstrich auf Basis Bitumen-Lösemittel

Produktbeschreibung:

Phenolfreier Deckanstrich für Betonflächen und Mauerwerk von Getreide- und Futtermittelsilos und anderen landwirtschaftlichen Bauwerken mit hohen hygienischen Anforderungen sowie als Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen.

Icopal Silolack erfüllt die Anforderungen der KTW-Empfehlungen "Empfehlung von Kunststoffen und anderen nicht metallischen Werkstoffen, die im Trinkwasserbereich angewendet werden könne." Der Deckanstrich ist verarbeitungsfertig eingestellt, phenolfrei, schnellabbindend, trocknet zu einem wasserabweisenden Schutzfilm auf.

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, frostfrei sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind vorher zu entfernen und Fehlstellen auszubessern. Unbehandelter Untergrund muss mit einem Voranstrich vorbehandelt werden.

Icopal Silolack kann durch Streichen oder Spritzen aufgetragen werden. Bei stark beanspruchten Flächen sind zwei Deckanstriche erforderlich. Bei mehreren Anstrichen jede Schicht gut durchtrocknen lassen; die Trocknungszeit ist witterungsabhängig. Bei Arbeitsunterbrechungen ist das angebrochene Gebinde stets gut zu verschließen.

Technische Daten:

Farbe	Schwarz	
Verarbeitungstemperatur	> 5	°C
Dichte (bei 20°C)	ca. 1	g/ cm ³
Materialverbrauch	0,5 je Anstrich, auf Metall ca. 0,2 je Anstrich	l/m ³
Bindemittelart	HVB-Bitumen	
Lösungsmittelart	Testbenzin	
Massenanteil an Festkörpern	35	%
Erweichungspunkt des Festkörpers	55	°C
Chemische Beständigkeit: beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren	
nicht beständig gegen:	Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Reinigung	handelsübliche Lösemittel, Benzin, Handwaschpaste	
Brandgefahr	R10 - entzündlich	
Lieferform	10 und 30 (Blechgebände)	Liter

Lagerung:

Im Originalgebände ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF); A II