

Monarperm® 700

Diffusionsoffene Unterdeckbahn aus PP-Faservlies, PP-Film und PP-Faservlies

Produktbeschreibung:

Monarperm® 700 ist erhöht regensicher trotz der sehr diffusionsoffenen Struktur. Das Produkt ist hergestellt aus zwei Lagen PP-Vlies und dazwischenliegendem microporösem PP-Film. Das Material ist alterungsbeständig, UV-resistent und drei Monate frei bewitterbar. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifiziert.

Die fertige Deckung ist erhöht regensicher und erhöht durchtrittssicher, rei- und nagelausreifest, hat kalt zu verklebende Nhte, ein gnstiges Verlegeverhalten und ein geringes m²-Gewicht.

Anwendungsbereiche:

Monarperm® 700 ist geeignet als Dach-Vordeckung gem der NORM B 2219 fr Dachdeckerarbeiten,

Punkt 5.2.2.2 (1) und Unterdeckbahn fr Dachdeckungen gem EN 13850-1. Die Vordeckung **Monarperm® 700** wird einlagig mit ein bisschen Spiel fr Temperaturschwankungen parallel zur Traufe verlegt mit mindestens 15 cm berdeckung. Die blaue Seite ist nach oben gerichtet. Alle Durchdringungen sind mit Hygro dicht-Klebeprogramm dicht zu schlieen. Die Mindestdachneigung darf nicht weniger als 20 Grad betragen.

Technische Daten: (nach NORM B 3646)

Dicke (EN 1849-1)	ca. 0.5 (± 25 %)	mm
Flchenmasse (EN 1849-1)	> 0.14 (-5%/+15%)	ka/m ²
Farbe	blau/wei	
Bruchlast. lngs / quer (EN 12311-2)	250 / 160 (± 15 %)	N/50mm
Bruchdehnung. lngs / quer (EN 12311-2)	35 / 60 (± 30 %)	%
Wrmestandfestigkeit (EN 1110)	-40 bis +80	°C
Kltebiegeverhalten (H) (EN 1109)	≤ - 25	°C
Wasserdichtheit gem. NORM EN 13859-1	Klasse W 1	
Oberflche, oben/unten	blau vlieskaschiert, grau vlieskaschiert	
Diffusionsquivalente Luftschichtdicke	0.03 (-0.01/+0.02)	u.s (m)
Rollenma, Lnge x Breite	≥ 50 x 1,50	m
Die angegebenen Werte sind Nennwerte im produktblichen Schwankungsbereich. Die Eignung fr die konkrete Anwendung ist vom Anwender zu entscheiden.		