

# Plano-Nova Schindel

Elastomerbitumen-Dachschindel mit Glasvlieseinlage und Schiefergranulat

## Produktbeschreibung:

Die **Dachschindel Plano Nova** besteht aus Elastomerbitumen mit Glasvlieseinlage und Granulatbestreuung. Die Qualität aus Elastomerbitumen gewährleistet eine bisher unerreichte Kälte- und Hitzebeständigkeit, höchste Flexibilität und Reißfestigkeit, Sturm- und Hagelfestigkeit. Diese Eigenschaften ergeben in Summe eine maximale Dauerhaftigkeit.

## Anwendung:

Die **Plano Nova Schindelblätter** werden auf einer dampfdiffusionsoffenen Unterdachbahn, die auf der Vollschalung verklebt ist, verlegt. Die Schindelblätter sind mit einer Selbstklebeschicht versehen, die Schutzfolie wird von der Verlegung entfernt. Die Verlegung erfolgt in horizontalen Bahnen. Geeignete Unterdachbahnen finden Sie im Icopal-Verkaufsprogramm, z.B. Protect 1F, FelX SC. Bitte die Verlegeanleitung beachten.

## Technische Daten: (gemäß EN 544)

Element, Format Breite x Länge Dicke	1000 x 333 (± 3) Trapezblatt 1000 x 250 (± 3) Rechteckblatt ca. 4	mm
Zugfestigkeit, senkr. / quer	>400 / >600 (± 25 %)	N/50 mm
Nagelausreißfestigkeit	>100	N
Wasseraufnahme	< 2	%
Gewicht	4,1	kg/m <sup>2</sup>
Gewicht/m <sup>2</sup> Dachfläche	9,5	kg/m <sup>2</sup>
Bedarf/Fläche	6,7 (Trapez)	Elem./m <sup>2</sup>
Farben	rot, braun, grau	
Wärmebeständigkeit	+ 90°C bestanden	
Dachneigung	> 11° (1:5)	
Verarbeitungstemperatur	> 6 (regen-, schneefrei)	° C
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schieferschicht 1200g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Elastomerbitumen 800g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Glasvlies 120 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Imprägnierung 550 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Elastomerbitumen 800 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Sand 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Selbstklebeschicht 500 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Abziehfolie 30 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	
Verpackung	20 Schindelblätter / 3 m <sup>2</sup> Dachfläche (Trapez) 16 Blatt, bzw. 16 lfm, (Rechteckblatt)	
Garantie	30 Jahre	
CE	0809 CPD 0509	

## Lagerung:

Die Bitumendachschindeln sind im Schatten zu lagern. Es dürfen höchstens 12 Pakete aufeinanderstehen, damit die Abziehfolie kurz vor der Verlegung einfach entfernt werden kann.