Produktinformation

Vedaform S (E-GV 10)

Elastomerbitumen-Vordeckung und Unterdeckbahn mit Glasvlieseinlage

Produktbeschreibung:

Vedaform S ist eine Elastomerbitumen-Unterdeck- und Abdichtungsbahn mit verstärktem Glasvliesträger. Die Oberseite ist vlieskaschiert und rutschhemmend strukturiert, die Unterseite ist talkumiert (feinstbestreut). Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifiziert.
Produktvorteile: Vedaform S unterstützt die fertige Deckung in ihrer regensichernden Aufgabe, ist erhöht nagelausreißfest, hat ein günstiges Verlegeverhalten und ein geringes m²-Gewicht

Anwendungsbereiche:

Vedaform S ist geeignet als Dach-Vordeckung gemäß ÖNORM B 2219 für Dachdeckerarbeiten, Punkt 5.2.2.2 (1) und Unterdeckbahn für Dachdeckungen gemäß ÖNORM B 3654 und EN 13850-1. Die Vordeckung Vedaform S wird einlagig mit der bestreuten Unterseite auf der Schalung parallel zur Traufe verlegt. Die Befestigung mit Breitkopfnägeln erfolgt im Bereich der 95 mm breiten Überlappungszonen im Abstand von 10 cm oder sichtbar, ca. 2 cm vom oberen Rand. Im belüfteten Dach enden die Bahnen ca. 30 mm vor dem Firstscheitelpunkt. Die Verlegung der Dachdeckung erfolgt Zug um Zug. Empfehlung: Unterlegen der Nagelstellen im Bereich der Konterlatten mit Hygrodicht-Klebeband Butyl doppelseitig oder Nageldichtband.

Technische Daten: (nach ÖNORM B 3646)

Dicke (EN 1849-1)	Ca. 1	mm
Flächenmasse (EN 1849-1)	≥ 0,8	kg/m²
Einlage	Glasvlies, verstärkt	
Bruchlast, längs / quer (EN 12311-2)	400 / 250 (± 20 %)	N/50mm
Bruchdehnung, längs / quer (EN 12311-2)	≥ 2 / ≥ 2	%
Wärmestandfestigkeit (EN 1110)	≥ +110	°C
Kältebiegeverhalten (H) (EN 1109)	≤ - 20	°C
Wasserdichtheit gem. ÖNORM EN 13859-1	Klasse W 1	
Oberfläche, oben/unten	vlieskaschiert, rutschhemmend / talkumiert	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	25	µ.s (m)
Chemische Beständigkeit: beständig gegen: nicht beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, Laugen und verdünnte Säuren Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Rollenmaß, Länge x Breite	≥ 25 x 1	m
Die angegebenen Werte sind Nennwerte im produktüblichen Schwankungsbereich. Die Eignung für die konkrete Anwendung ist vom Anwender zu entscheiden.		

Lagerungshinweise:

VEDAFORM S ist stehend und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus dem frostgeschützten Zwischenlager zur Einbaustelle zu schaffen.

ICOPAL GmbH
Vivenotgasse 53
A-1120 Wien

Tel. 01 / 817 55 89 – 0; Fax: DW 18
www.icopal.at
e-mail: attsa@icopal.com

Ein Unternehmen
der internationalen
ICOPAL-Gruppe

2008-01